
























Kolekce Collection	TECHNICKÝ LIST TECHNICAL SHEET		TRAFFIC
Záruční doba Warranty period (years)	10		
Klasifikace použití Usability class	ČSN-EN ISO 10874		33/42
Celková tloušťka Total thickness	ČSN-EN ISO 24346		2,20 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy Thickness of wear layer	ČSN-EN ISO 24340		0,55 mm
Hmotnost Weight	ČSN-EN ISO 23997		1,85 kg/m <sup>2</sup>
Reakce na oheň Reaction to fire	ČSN-EN 13501-1		Bfl-s1
Odolnost proti skluzu Slip resistance	ČSN-EN 13893		≥ 0,3 DS
Odolnost proti skluzu Slip resistance	DIN 51130		R10 / R11 (v závislosti na typu kalandru) (depending on the calander type)
Elektrické vlastnosti Electrical properties	ČSN-EN 14041		Antistatické a rozptylující Antistatic and dissipating
Elektrický odpor Electrical resistance	ČSN-EN 1081		< 1,0 x 10 <sup>9</sup> Ω
Kročejevý útlum Impact sound reduction	PN - EN ISO 717-2		16 dB
Trvalá deformace Residual indentation	ČSN-EN ISO 24343-1		≤ 0,20 mm
Vliv kolečkové židle Effect of castor chair	ČSN-EN 425		Žádná viditelná poškození No visible damage
Chemická odolnost Chemical resistance	ČSN-EN ISO 26987		Odolná Resistant
Elektrostatické napětí Electrostatic voltage	ČSN-EN 1815		< 2,0 kV
Odolnost vůči opotřebení Wear resistance	ČSN-EN 651		T
Obsah pojiva Binder content	ČSN-EN ISO 10582	-	-
Odolnost proti světlu Light resistance	PN EN ISO 105-B02		min. 6
Rozměrová stabilita Dimensional stability	ČSN-EN ISO 23999		max. 0,4 %
Povrch role Roll area	ČSN-EN ISO 24341		100 m <sup>2</sup> / 105 m <sup>2</sup> / 50 m <sup>2</sup>
Šířka role Roll width	ČSN-EN ISO 24341		4 m / 3 m / 2 m
Tepelný odpor R <sub>23</sub> Thermal resistance R <sub>23</sub>	ČSN-EN 12667		0,023 m <sup>2</sup> K/W
Podlahové vytápění Underfloor heating	-	-	do 27°C up to 27°C
Emise těkavých organických látek Volatile organic compounds (VOC)	ČSN-EN 16516	-	0,60 mg/m <sup>3</sup>
Emise formaldehydu Formaldehyde emission	ČSN-EN 16516		E1
Polyuretan PUR CARAPACE	-		✓
Embossing INVERTECH	-		✓