

MALMO

Výrobní proces	5/32" všívaná smyčka	ISO 2424
Materiál vlasu	100% PP	ISO 2424
Primární podklad	Tkaný PP	ISO 2424
Sekundární podklad	AB + Filc	ISO 2424
Šíře	400 cm, 500 cm ± 1%	EN 986
Hmotnost vlasu	cca. 650 gr/m ²	ISO 8543
Celková hmotnost	AB : cca. 1817 gr/m ² ± 15% Filc : cca. 1889 gr/m ²	ISO 8543
Výška vlasu	cca. 3,5 mm	ISO 1765
Celková výška	AB : cca. 6,0 mm + 15% / -10% Filc : cca. 7,5 mm	ISO 1765
Počet vpichů	cca. 96.000 /m ² + 10% / -7,5%	ISO 1763
Třída hořlavosti	AB : Dfl-S1 Filc : Efl	EN 13501-1
Odolnost vůči světlu	≥ 5	105-B02
Odolnost vůči oděru	≥ 4	105-X12
Odolnost vůči vodě	≥ 4	105-E01
Tepelná odolnost	0,130 m ² K/W	ISO 8302
Útlum hluku	10,0 dB	ISO 10140
GUT Nr.	AB : 37A25E97 Filc : 71778431	

Floorsymbols AB



Floorsymbols Felt



Certificates

