

TECHNICKÝ LIST RIGID55 XL (EIR)

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE	STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)
Produktový standard	-	EN ISO 10582
	-	Heterogenní odolná podlahová krytina
Celková tloušťka	EN ISO 24346	7,0 mm
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0,55 mm
Klasifikace	EN ISO 10874	Bytová: 23 Komerční: 33 Průmyslová: 42
Celková váha	EN ISO 23997	12.610 g/m ²
Obsah pojiva	EN ISO 10582	Typ I
Skupina oděru	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Rozměry	EN ISO 24342	Lamely: 228,6 x 1524 mm 5 lamel/box = 1,74m ² 40 boxů/paleta = 69,60m ²
Povrchová úprava	-	PUR Ecoprotec™
Zámkový systém	-	Válíngé 5G - zámkový
Zkosené hrany	-	Ano
PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE	STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)
Prostorová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Kolečková židle	ISO 4918	Žádné poškození (Type W)
Nohy nábydku	EN ISO 16581	Žádné poškození
Kolmost a přímost	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Rozdíl v odsazení	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Útlum kročejového hluku	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB
Odolnost barvy proti světlu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	Neovlivněn (0)
Tepelná odolnost	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Kroutivost po vystavení světlu	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl-s1
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	≤ 2kV
Odolnost proti znečištění	EN 26987	Prošlo
Podlahové vytápění	EN 12524	Ano - max. 27°C
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	STANDARD	RIGID 55 XL (EIR)
TVOC po 28 dní (AgBB test) - Kvalita vnitřního vzduchu	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
VOC emisní třída (Francouzská regulace) - Kvalita vnitřního vzduchu	ISO 16000-9	A+
Plastifikátor	-	Bez ftalátů
Skupina formaldehydu	EN 717-1	E1
Recyklovatelné	-	100%
ZÁRUKA	-	RIGID 55 XL (EIR)
Bytové použití	-	25 let
Komerční použití	-	10 let
CE OZNAČENÍ	-	RIGID 55 XL (EIR)
číslo prohlášení o vlastnostech	-	23-SW-001