

KVALITA
OBJEDNAVKOVÝ KÓD

DATE: 29/05/2024
REPLACES: 17/04/2024

ROZMĚR (±) cm

MÍRA A TYP

TEXTURA

METODA BARVENÍ

SLOŽENÍ VLÁKNA

ZNAČKA VLÁKNA

ODOLNOST VŮČI MOLŮM

PRIMÁRNÍ PODKLAD

SEKUNDÁRNÍ PODKLAD

HMOTNOST VLASU (±) gr/m²

CELKOVÁ HMOTNOST (±) gr/m²

EFEKTIVNÍ VÝŠKA VLASU (±) mm

CELKOVÁ VÝŠKA VLASU (±) mm

POČET VPICHŮ (±) m²

VŠITÍ NA SÍŘKU (±) / 10 cm

VŠITÍ NA DÉLKU (±) / 10 cm

OPAKOVÁNÍ VŠÍVANÉHO DESINGU L/W (±) mm

OPAKOVÁNÍ TISŤENÉHO DESINGU L/W (±) mm

DÉLKA ROLE (±) m

VLAS DOVNITŘ/VEN

LANO KLASIFIKACE

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KANCELAŘ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, DOMÁCÍ POUŽITÍ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, KOMERČNÍ POUŽITÍ

SCHODY, DOMÁCÍ POUŽITÍ

SCHODY, KOMERČNÍ POUŽITÍ

ELEKTROSTATICKÉ CHOVÁNÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

KOUPELNA

NEŠPINIVOST

OSOBNÍ POČÍTAČ

PRODIS-ČÍSLO

GUT-ČÍSLO

DIBT

HQE

EN 1307

DALSÍ CHARAKTERISTIKY EN 1307

TŘÍDA KOMFORTU

NEHOŘLAVOST EVROPA

EN 13501-1

LANO KLASIFIKACE
KLASIFIKACE BS7131

MATRIX O BB
MAO

± 50 x 50

1/10" CROSS OVER LOOP PILE TILES

OBARVENO ROZTOKEM

PA

NETKANÝ

BBACK - BITUMEN

± 780

± 4.750

± 3,3

± 6,8

± 184.080

± 47,20

± 39,00

±

±

±

✓

✓

✓

✓

✓

ANTISTATICKÝ

✓

✓

A8921F87

Cl. 33

VYSOKÁ KOMERČNÍ



LC2



Bfl-s1



KVALITA

DIMENZIONÁLNÍ STABILITA

EN 986

≤ 0,2



IZOLACE ZVUKU PŘI DOPADU

(±) dB

ISO 140/8

± 25



ZVUKOVÁ ABSORPCE

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

± 0,01

(±)

250Hz

± 0,02

(±)

500Hz

± 0,07



(±)

1000Hz

± 0,18

(±)

2000Hz

± 0,31

(±)

4000Hz

± 0,41

ZVUKOVÁ ABSORPCE

(±)

α_w

EN ISO 11654

± 0,2

TEPELNÝ ODPOR

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,07



TOG rating

(±)

± 0,7

PERMANENTNÍ ANTISTATIKA

(±) volt

ISO 6356

≤ 2000



POVRCHOVÝ ODPOR RoT

(±) ohm

ISO 10965

≤

POVRCHOVÝ ODPOR RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

ODOLNOST VŮČI SVĚTLU

ISO 105-B02

≥ 5



ODOLNOST VŮČI ODĚRU ZA SUCHA

ISO 105 X12

≥ 3-4

ODOLNOST VŮČI ODĚRU ZA MOKRA

ISO 105 X12

≥ 3

VODĚODOLNOST - ZMĚNA BARVY

ISO 105-E01

≥ 3-4

VODĚODOLNOST - ZASKVRNĚNÍ

ISO 105-E01

≥ 2-3


ZNAČKA CE

DOPORUČENÁ INSTALACE

VÝROBNÍ TOLERANCE

MATRIX O BB

POVRCHOVÉ LEPIDLO



(±) Hodnoty jsou přibližné. Vzhledem k výrobě se mohou vyskytnout barevné odchylky či odchylky ve vzoru. U střížených koberců se ve výjimečných případech může vyskytnout obrácení vláknů způsobující stíny, což nemá na užívání a odolnost vliv a nemůže být považováno za důvod k nespokojenosti.