eurocol

silné spojení

644

EUROSTAR MULTI PLUS

Univerzální lepidlo vyztužené vlákny, snadná aplikace, nižší spotřeba, krátká doba schnutí, vysoký výkon.

TYP PRODUKTU

Báze	Akrylátová disperze, olej, zahušťovadlo, smáčedlo, odpěňovač, voda, konzervant.
Barva	Bílá.
Konzistence	Hustá kapalina.

- Vysoce kvalitní, vlákny vyztužené, silné disperzní lepidlo s dlouhou dobou zpracovatelnosti, které dosahuje velmi vysoké finální
- pevnosti. Lepidlo je vhodné pro lepení pryžových podlahových krytin v pásech s broušenou rubovou stranou (např. Noraplan) i ve formě dlaždic do velikosti 1 m × 1 m, s tloušťkou do 4 mm (např. Norament), dále pro LVT, vinylové a CV podlahové krytiny v pásech i dlaždicích, vinylové kompozitní podlahové krytiny, textilní podlahové krytiny s různými typy rubové vrstvy, jehličkové plsti, linoleum v pásech i dlaždicích (např. Modular), a rovněž pro schválené izolační podložky Eurocol. Pro podlahové krytiny bez obsahu chloru se prosím obraťte na naše technické oddělení aplikací.
- Pro pokládku na normované, plně vyrovnané, savé podklady.
- Optimalizovaná spotřeba.
- Doporučeno pro zlepšení rozměrové stability a odolnosti proti vtlačování lepených podlahových krytin.
- Výrobek lze použít na podlahové vytápění.
- Vhodné pro použití s kolečky židlí podle normy DIN EN 12529.
- Odolné vůči šamponu podle normy RAL 991 A2.
- Pro vnitřní použití.
- Velmi nízké emise EMICODE EC 1 Plus.
- Stavební výrobek testovaný na emise podle zásad DIBt.
- Nízké emise, nízký obsah rozpouštědel podle normy Blue Angel UZ 13.
- EPD – Environmentální prohlášení o produktu vydané organizací IBU
- Prohlášení organizace baubook o „ekologickém stavebním produktu".

VLASTNOSTI

Spotřeba	Linoleum a textilní krytiny, podložky: B1, B2 (TKB) cca. 390 g/m². PVC, CV krytiny: A1, A2 (TKB) cca. 190 - 220 g/m². Elastomerové krytiny: A2 (TKB) cca. 220 g/m², také v závislosti na podlaze. *
Hořlavost	Nehořlavé.
Odolnost proti mrazu	Ne.
Speciální kvalita	Optimalizovaná spotřeba – až o 21 % nižší ve srovnání s produkty na trhu. Krátká doba tuhnutí – zkracuje čekací dobu před pokládkou. Rychlé tuhnutí – snižuje plovoucí efekt a urychluje chůzi. Optimalizovaná přilnavost k vyrovnávacím hmotám – vyšší nosnost koleček židlí. Optimalizovaná tepelná odolnost – snižuje tvorbu spár nebo hrbolků. Optimalizovaná roztíratelnost – snazší práce.
Specifická hmotnost	1.12 kg/l.

APLIKACE

- Pro lepení gumové podlahové krytiny v rolích s broušenou zadní stranou (např. Noraplan), stejně jako ve formě dlaždic do rozměru 1 m × 1 m, do tloušťky 4 mm (např. Norament),

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

LVTs,
- vinylové podlahové krytiny v rolích a dlaždicích,
- CV- podlahové krytiny,
- vinylové kompozitní podlahové krytiny,
- textilní podlahové krytiny s různými podkladovými vrstvami, jehlové plsti,
- linoleum v rolích a dlaždicích (např. Modular),
- Izolační podkladové vrstvy Eurocol.

Pro podlahové krytiny bez obsahu chlóru se prosím obraťte na naše aplikační oddělení.

ZPRACOVÁNÍ

Skladování	Skladujte v chladu a chraňte před mrazem.
Nářadí	Zubová stěrka A1, A2, B1, B2. (TKB)
Vytvrzování	Min. 24 hodin, v závislosti na podkladu a podlahové krytině.
Doba odvětrání	Linoleum a textilní krytiny cca 5–10 minut, PVC, CV krytiny cca 10–40 minut, guma 5–10 minut. *
Doba expirace	Cca 15 měsíců, v neotevřeném obalu. Po použití otevřené balení dobře uzavřete.
Čistič	Voda.
Poznámky	Je nutné dodržovat technické informace a bezpečnostní listy všech použitých pokládacích materiálů a podlahových krytin! Nechte podlahové krytiny aklimatizovat se v místnostech před pokládkou. Krytiny musí být uvolněné a položeny naplocho. Během fáze tuhnutí je třeba se vyhnout přímému vlivu tepla/slunečního záření, dynamického a bodového zatížení. Krytiny svařujte nejdříve následující den. Aby se co nejvíce minimalizovaly zbytkové otisky, měly by se pružné podlahové krytiny vždy umístit do mokrého lepidla a ihned dobře zaválcovat, aby se drážky lepidla zcela rozlily. Pokud je překročena doba otevření, během níž mohou být drážky lepidla ještě zcela stlačeny, zůstanou stojaté drážky, které mohou označovat horní stranu tenkých krytin nebo se mohou stlačit bodovým zatížením. To vede k viditelným deformacím ve struktuře podlahové krytiny. Postup práce je třeba nastavit tak, aby nebyla překročena doba odpařování při navlhčení rubové strany krytiny. S ohledem na takové označení jsou jakékoli z toho vyplývající nároky vyloučeny. Postup prací má být nastaven tak, aby doba zaschnutí při navlhčení spodní strany podlahy nebyla překročena U textilních krytin je třeba dbát na rozměrovou stabilitu při vystavení vlhkosti (smršťování). Při lepení textilních krytin bez válců je třeba dodržet dobu zasychání přibližně 20 minut, aby se zabránilo „přilepení“ ještě mokrého lepidla na zadní stranu krytiny. EMICODE, další informace na www.emicode.com. Používejte ochranné rukavice / ochranu očí.

** Uvedené hodnoty jsou laboratorní hodnoty, které vzhledem k velkým rozdílům v klimatických podmínkách, složení podloží a tloušťce vrstev představují pouze orientační hodnoty.*

Podklad:

- Podklad musí být odolný vůči tlaku a tahu, trvale suchý, bez trhlin a prachu, rovný a bez vrstev snižujících přilnavost..
- Vrstvy snižující přilnavost, zbytky starého materiálu musí být odstraněny vhodnými mechanickými prostředky v souladu se specifikacemi normy DIN 18365.
- Pro vyrovnání podkladu použijte doporučené nivelační hmoty a penetrace Eurocol.
- Použité instalační materiály musí být vhodné pro podklad a zamýšlený účel použití.

Návod k použití:

Před použitím temperujte výrobek dle podmínek zpracování.
Před použitím promíchejte!
V závislosti na typu podlahy naneste lepidlo zubatou stěrkou na podklad po celé ploše a rovnoměrně bez hnízd lepidla. Zadní strana podlahy musí být zcela navlhčena lepidlem a rýhována. Opotřebované špachtle je třeba včas vyměnit, aby byla zajištěna minimální spotřeba lepidla.
Krytiny je nutné pokládat do ještě vlhkého lepidla.
Potřebná doba schnutí závisí na množství lepidla (zubové špachtle), teplotě, vlhkosti a savosti podkladu.
Při dotykové zkoušce musí mít lepidlo měkký střed, musí být lepivé, musí tahat nitě, ale nesmí se rozmazávat.

V případě podlahových lišt (linoleum) musí být lepidlo naneseno na zadní stranu krytiny hladkou stěrkou (kontaktní lepení) předtím, než je krytina položena do lepidla.
V závislosti na klimatu v místnosti a savosti podkladu by se měla klimatizovaná krytina ihned nebo po uplynutí doby schnutí uvedené v technických údajích zatlačit do lepicí vrstvy, vetřít a zaválcovat. Je třeba se vyhnout vzniku vzduchových kapes pod krytinou nebo je ihned odstranit.
Čelní konce a neploché krycí okraje musí být vždy zaválcované.
V případě potřeby horní konce, švy nebo jiná dutá místa znovu po cca 15 minutách po instalaci přetřete nebo zaválcujte.

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

Zvláštní pokyny:

PVC Designové krytiny/LVT, Guma (TKB A2) a Linoleum (TKB B1)

- Vložte po době odležení přibližně 5–15 minut.
- Hrany jsou lehce přiloženy k sobě, nejsou stlačeny.
- Pracovní postup by měl být nastaven tak, aby byla zvolena doba odvětrání, během které se lepidlové hřebínky ještě mohou rozhnout a rozmačkat, a tím zvlhčit rubovou stranu podlahové krytiny..

PVC podlahové krytiny v rolích (TKB A2)

- „v rámci doby zpracování přibližně 40 minut, ale při mokrém lepení povrch ihned dobře rozetřete a povrch energicky válejte “.

CV podlahové krytiny

- V tomto případě lze ozubení minimalizovat na A1 (TKB) na rovných površích, čímž se minimalizuje doba odvětrání.

Textilní krytiny a vpichované textilie (TKB B1- B2)

- v době aplikace cca. 40 minut, ihned dobře rozetřete a povrch energicky válejte.

Lepicí role - Systém

- Lepidlo, nanesené zubovou stěrkou, se ihned vyválcuje váleček Eurocol Microfibre Roller. Tím se zkracuje doba odvětrání a snižuje se náchylnost krytin k otlakům při brzkém zatížení, stejně jako vznik rýh a tendence k opětovnému znečištění.

Pracovní podmínky:

Teplota podlahy minimálně 15 °C,
minimálně 18 °C teplota materiálu a místnosti,
35–75 % relativní vlhkost, doporučeno <65 %, podmínky při pokládání linolea.

KVALITY A ZÁRUKA

baubook

www.blauer-engel.de/uz113

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt Grundsätzen
Z-155.20-208

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ

GISKÓD	D1
LEED	VOC 0 g/l, splňuje: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOC 0 %, úroveň kvality: 4
Bezpečnost a životní prostředí	Bezpečnostní listy produktů Forbo Eurocol dle směrnice EEG 91/155. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování produktu nejezte, nepijte ani nekuřte. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela prázdné obaly. Zbytky materiálu lze zlikvidovat jako domovní odpad.
MSDS	K dispozici na vyžádání.
Látky způsobující alergii	Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

ÚDAJE O PRODUKTU

Artikl	Název produktu	Obal	Počet kusů na paletě
644	Eurostar Multi Plus	PE vědro à 12 kg	44/pallet
644	Eurostar Multi Plus	PE vědro à 6 kg	72/pallet

Jakýkoli jiný způsob/podmínky aplikace než ty, které jsou uvedeny v tomto technickém listu, vyžadují výslovný souhlas výrobce.

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

V případě odchylky od způsobu/podmínek aplikace nelze zaručit odpovědnost výrobce. Tento technický list obsahuje rady pro manipulaci a aplikaci produktu, založené na zkušenostech a testech provedených výrobcem v laboratoři a praxi. Informace poskytnuté výrobcem jsou nezávazné a nemohou být použity jako základ pro stanovení odpovědnosti výrobce za případné způsobené škody. Hodnoty uvedené v tomto technickém listu byly měřeny za standardních laboratorních podmínek. Vzhledem k tomu, že se aplikační podmínky mimo laboratoř značně liší, je třeba tento technický list považovat pouze za vodítko. Výrobce proto nepřebírá odpovědnost za škody způsobené použitím obsahu technického listu zákazníkem. Vzhledem k tomu, že podmínky použití, zpracování a skladování na místě jsou mimo vliv výrobce, nelze poskytnout záruku na výsledek zpracování. To zahrnuje i porušení jakýchkoli práv na ochranu třetích stran. Před konečnou aplikací je nutné zajistit dostatečné zkušební plochy. Je třeba dodržovat příslušné národní normy a předpisy platné v oboru. Mimo Německo musí zákazník zohlednit a dodržovat platné národní normy a předpisy. Je odpovědností zákazníka před použitím ověřit vhodnost produktu pro zamýšlený postup a účely.

Tato technická informace nahrazuje všechny dříve vydané aplikační datové listy a informace o produktu již nejsou platné!

BG132644, verze 08, stav k 31. 8. 2023, nahrazuje vydání ze dne 27. 6. 2022

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com