

eurocol

233

the strong connection



EUROSOL CONTACT

Kontaktní lepidlo, velmi vysoká okamžitá kontaktní lepicí síla.
Obsahuje rozpouštědla.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Báze	Syntetický kaučuk v rozpouštědle.
Barva	krémová.
Konzistence	hustá kapalina

- Tepelně reaktivovatelné kontaktní lepidlo s obsahem rozpouštědel s velmi vysokým počátečním kontaktním lepením pro teplotně odolné kontaktní lepení široké škály materiálů, jako je kov, sklo, keramika, plasty (ABS, PVC, akryl), dřevo, kůže, sololit, pryž atd.
- Při montáži podlahových krytin na dřevěné soklové lišty (gumové) schodové hrany, drážkové profily, podlahové krytiny.
- Používá se také pro pokládku homogenních vinylových, pryžových, kožených a korkových podlahových krytin, linolea podle pokynů výrobce podlahové krytiny.
- GISCODE S 1. Zkontrolujte prosím bezpečnostní list!
- Vysoká počáteční přilnavost
- Rychlé schnutí
- Vysoká konečná pevnost spoje
- Příznivá rozmetací schopnost

VLASTNOSTI

Spotřeba	200 - 250 g/m ² , při oboustranném upevnění.
Vytvrzení	24 hodin*
Hořlavost	233 Eurosol Contact obsahuje vysoce hořlavé rozpouštědlo. Při aplikaci nekuřte, nevystavujte otevřenému plameni, zhasněte zapalovací lampy a důkladně větrejte.
Mrazuvzdornost	Ne.
Specifická hmotnost	0.85 kg/l.

APLIKACE

Pro oboustrannou instalaci:

- guma
- homogenní PVC
- plastové profily
- linoleum
- kůže, deska, korek
- koberec
- pěnová guma.

ZPRACOVÁNÍ

233 EUROSOL CONTACT

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo

Skladování	Chraňte před vysokými teplotami.
Nástroje	Štěrka na lepidlo A4 nebo štětec.
Doba otevření	2 hodiny.*
Čekací doba	5–15 minut.*
Uchování	Cca 12 měsíců, v neotevřeném balení. Po použití otevřený obal dobře uzavřete.
Čištění	Aceton.
Teplota aplikace	Doporučené 3 stupně nad teplotou rosného bodu.
Poznámky	Je třeba respektovat příslušné normy a předpisy oboru. Mimo Německo je třeba uplatňovat příslušné národní předpisy, které musí uživatel znát. Zejména při lepení hran schodů je třeba dbát pokynů příslušných výrobců profilů. V případě pochybností by měla být lepicí strana odmaštěna/vyčištěna od exsudátů. Při vysoké vlhkosti se na schnoucím lepidle v blízkosti teploty rosného bodu může vytvořit sraženina vlhkosti, která pak brání kontaktnímu lepení. V takových případech krátce naneste na lepicí plochy teplý vzduch. Obsahuje vysoce těkavá, hořlavá rozpouštědla. V kombinaci se vzduchem by se lepidlo mohlo změnit na výbušnou směs, která by mohla vést k vysoké koncentraci zejména v nejnižším bodě místnosti! Věnujte prosím pozornost bezpečnostnímu listu. Zajistěte dostatečné větrání pracovních prostor! Odkazujeme na vyhlášku o nebezpečných látkách §16. Ověřte si prosím možnost použití produktů bez rozpouštědel pro vaše instalační práce, např. Eurocol 650 Eurostar Fastcol.

* Uvedené hodnoty jsou laboratorní hodnoty, které jsou s ohledem na velké rozdíly v klimatických podmínkách, skladbách podkladu a tloušťkách vrstev pouze orientačními hodnotami.

Podklad:

- 233 Eurosol Contact je vhodný pro jakýkoli typ podkladu, který má dobrou pevnost v tahu a tlaku.
- Podklad by měl být také čistý, trvale suchý a zbavený mastnoty a nečistot v souladu s požadavky BS 8203 nebo DIN 18 365.
- Vždy si předem vyžádejte naše technické listy. V případě pochybností o aplikaci požádejte o technickou radu.

Návod k použití:

Před použitím produkt temperujte podle podmínek zpracování.

- Před použitím lepidlo dobře promíchejte.
- Naneste lepidlo na podklad a zadní stranu fixovaného materiálu pomocí štětce nebo štěrky na lepidla A2.
- Nechte lepidlo zaschnout 15 minut (v závislosti na teplotě, relativní vlhkosti, podkladu a materiálu).
- Umístěte materiál na podklad a pevně přitlačte, válejte nebo pevně zatlučte.
- Po smíchání již úpravy nejsou možné.
- Čerstvé skvrny ihned odstraňte lakovým benzínem.
- Při aplikaci nekuřte, nevystavujte otevřenému plameni, zhasněte zapalovací plamínky a důkladně větrejte.

Pracovní podmínky:

Požadovaná okolní teplota: 18° - 23°C.

Teplota materiálu a podkladu: min. 15° - max. 20 °C.

Relativní vlhkost : 40 - 80%.

Systemy podlahového vytápění:

233 Eurosol Contact lze aplikovat na systémy podlahového vytápění. Startprotokol podlahového vytápění musí být kompletně zpracován v souladu se směrnicemi dodavatele. 24 hodin před aplikací vypněte ohřívač. Znovu nezahřívejte dříve než 24 hodin po instalaci, v krocích po 5 °C za den.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ

GISCODE	S1
LEED	VOC 663 g/l
DGNB	VOC 79 %
Třída nebezpečí	3-5c ADR/VLG-lepidla/ UN-kód 1133.
Bezpečnost a životní prostředí	Bezpečnostní listy výrobků Forbo Eurocol podle směrnice EEG 91/155. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zpracování produktu nejzte, nepijte a nekuřte. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela prázdné nádoby. Zbytky materiálu lze likvidovat jako domovní odpad.
MSDS	Podrobné informace o bezpečnosti a životním prostředí naleznete na našich webových stránkách
Látky způsobující alergii	www.eurocol.nl. Obsahuje kalafunu. Může způsobit alergické reakce.

233 EUROSOL CONTACT

ÚDAJE O PRODUKTU

		Balení	EAN	Přepravní jednotka
233	Eurosol Contact	10 kg kovový barel	8 710345 233057	42 balení/paletu
233	Eurosol Contact	5,5 kg kovový barel	8 710345 233095	70 balení/paletu
233	Eurosol Contact	0,65 kg kovový barel	8 710345 233071	8 barelů/krabice, 392 barelů/paleta

Jakákoli metoda/podmínky aplikace jiné než uvedené v tomto technickém listu vyžadují výslovné schválení výrobcem. V případě odchylky v metodě/podmínkách aplikace nelze zaručit odpovědnost výrobce. Tento technický list obsahuje rady pro manipulaci a aplikaci výrobku na základě zkušeností a testů prováděných výrobcem v laboratorních a praktických podmínkách. Informace poskytnuté výrobcem jsou nezávazné a nelze je použít jako základ pro stanovení odpovědnosti výrobce za případné způsobené škody. Hodnoty uvedené v tomto technickém listu byly naměřeny za standardních laboratorních podmínek. Vzhledem k tomu, že podmínky použití mimo laboratoř se výrazně liší, tento technický list musí být považován pouze za vodítko. Výrobce proto neručí za škody způsobené používáním obsahu technického listu zákazníkem. Protože podmínky použití, zpracování a skladování na místě jsou mimo vliv výrobce, nelze poskytnout záruku na výsledek zpracování. To zahrnuje i porušení jakýchkoli práv na ochranu třetích osob. Před konečnou aplikací je třeba zajistit dostatek testovacích ploch. Je třeba dodržovat příslušné národní normy a předpisy v oboru. Je potřeba dodržovat a vzít v úvahu platné příslušné národní normy a předpisy mimo Německo. Je na odpovědnosti zákazníka, aby před použitím zkontroloval vhodnost produktu pro zamýšlený postup a účely.

Tyto technické informace nahrazují všechny dříve vydané aplikační listy a informace o produktu již nejsou platné!

233 EUROSOL CONTACT