

KVALITA
OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

DATUM:
NAHRAZUJE:

20/05/2019
22/08/2018

FASCINATION NEW SB
FSC

ŠÍŘE (±) cm

MÍRA A TYP
TEXTURA

BARVENÍ/METODA TISKU

SLOŽENÍ VLASU
ZNAČKA VLÁKNA
WOOLMARK
NEŠPINIVOST
ODOLNOST PROTI MOLŮM

PRIMÁRNÍ PODKLAD

SEKUNDÁRNÍ PODKLAD

HMOTNOST VLASU (±) gr/m²
CELKOVÁ HMOTNOST (±15%) gr/m²

EFEKTIVNÍ VÝŠKA VLASU (±) mm
CELKOVÁ VÝŠKA (±) mm
POČET UZLŮ (±) m²
VŠITÍ NA ŠÍŘKU (±) /10 cm
VŠITÍ NA DÉLKU (±) /10 cm

OPAKOVÁNÍ VŠÍVANÉHO DESIGNU (±) mm
OPAKOVÁNÍ TIŠTĚNÉHO DESIGNU (±) mm

DĚLKA ROLE (±) m
VLAS DOVNITŘ/VEN

LANO KLASIFIKACE

LOŽNICE
OBÝVACÍ POKOJ
KANCELÁŘ
KOLEČKOVÁ ŽIDLE, DOMÁCÍ UŽITÍ
KOLEČKOVÁ ŽIDLE, KOMERČNÍ UŽITÍ
SCHODY, DOMÁCÍ UŽITÍ
SCHODY, KOMERČNÍ UŽITÍ
ELEKTROSTATICKÉ CHOVÁNÍ
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
KOUPELNA
NEŠPINIVOST
OSOBNÍ POČÍTAČ

PRODIS ČÍSLO

GUT ČÍSLO
DIBT

UPEC n°
KLASIFIKACE

HQE

EN 1307

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY EN 1307

TŘÍDA KOMFORTU

NEHOŘLAVOST EVROPA

EN 13501-1

NEHOŘLAVOST VELKÁ BRITÁNIE

BS 4790

LANO KLASIFIKACE
KLASIFIKACE BS7131

± 400 & 500
KOLEKCE
1/10" TWIST
BARVENO ROZTOKEM

ECCELENA 2-PP

TKANÝ

TKANÝ SYNTETICKÝ SEK. PODKLAD

± 1.440
± 2.450

± 9,0
± 12,0
± 141.840
± 39,40
± 36,00

±
±

±

✓
✓

✓

BEZ ŠOKU
✓

CL. 23
Bytová silná zátěž



LC5



Efl



VYSOKÁ NE-BYTOVÁ

KVALITA

IZOLACE ZVUKU PŘI DOPADU

(±) dB

ISO 140/8

± 25

TEPELNÝ ODPOR

(±) m²/KW

ISO 8302

± 0,137



TOG rating

(±)

± 1,37

PERMANENTNÍ ANTISTATIKA

(±) volt

ISO 6356

≤

ODOLNOST VŮČI SVĚTLU

ISO 105-B02

≥ 5

ODOLNOST VŮČI ODĚRU ZA SUCHA

ISO 105 X12

≥ 3-4

ODOLNOST VŮČI ODĚRU ZA VLHKA

ISO 105 X12

≥ 3

VODĚODOLNOST - ZMĚNA BARVY

ISO 105-E01

≥ 3-4

VODĚODOLNOST - ZASKVRNĚNÍ

ISO 105-E01

≥ 2-3

ZNAČKA CE



DOPORUČENÁ INSTALACE

CELOPLOŠNÉ LEPENÍ
POMOCÍ EC1 SCHVÁLENÉHO LEPIDLA

VÝROBNÍ TOLERANCE

(±) Hodnoty jsou přibližné. Vzhledem k výrobě se mohou vyskytnout barevné odchylky či odchylky ve vzoru. U střížených koberců se ve výjimečných případech může vyskytnout obrácení vláknů způsobující stíny, což nemá na užívání a odolnost vliv a nemůže být považováno za důvod k nespokojenosti.

BARVY

DOSTUPNÉ OD

<u>SB 400</u>	<u>FSC</u>	<u>SB 500</u>
042	MOCCA	042
212	TM. HNĚDÝ	212
221	SV. HNĚDÝ	221
251	TM. BĚŽOVÝ	251
440	SV. BĚŽOVÝ	440
750	ŠEDÝ	750



VYHRAZUJEME SI PRÁVO ZMĚNY
TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BEZ
PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ