



LANO - Zuidstraat 44 - B8530 Harelbeke
Tel. +32-56-65 40 00 - Fax + 32-56-65 40 09
marketing@lano.be - www.lano.com

TECHNICKÝ LIST SOFTY SMB

KVALITA
OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

DATUM:
NAHRAZUJE:

25/11/2018
6/07/2017

SOFTY SMB
CSH

ŠÍŘE (±) cm
MÍRA A TYP
TEXTURA
BARVENÍ/METODA TISKU

± 400 & 500
KOLEKCE
5/64" VELVET
BARVENO ROZTOKEM

SLOŽENÍ VLASU
ZNAČKA VLÁKNA
WOOLMARK
NEŠPINIVOST
ODOLNOST PROTI MOLŮM

HALCYON 2-PLY PP

PRIMÁRNÍ PODKLAD

TKANÝ

SEKUNDÁRNÍ PODKLAD

SMART BACK = KOMFORTNÍ PODKLAD

HMOTNOST VLASU (±) gr/m²
CELKOVÁ HMOTNOST (±15%) gr/m²

± 1.200
± 2.170

EFEKTIVNÍ VÝŠKA VLASU (±) mm
CELKOVÁ VÝŠKA (±) mm
POČET UZLŮ (±) m²
VŠITÍ NA ŠÍŘKU (±) /10 cm
VŠITÍ NA DÉLKU (±) /10 cm

± 8,5
± 11,0
± 262.080
± 50
± 52

OPAKOVÁNÍ VŠÍVANÉHO DESIGNU (±) mm
OPAKOVÁNÍ TIŠTĚNÉHO DESIGNU (±) mm

±
±

DĚLKA ROLE (±) m
VLAS DOVNITŘ/VEN

± 30
VEN

LANO KLASIFIKACE

LOŽNICE
OBÝVACÍ POKOJ
KANCELÁŘ
KOLEČKOVÁ ŽIDLE, DOMÁCÍ UŽITÍ
KOLEČKOVÁ ŽIDLE, KOMERČNÍ UŽITÍ
SCHODY, DOMÁCÍ UŽITÍ
SCHODY, KOMERČNÍ UŽITÍ
ELEKTROSTATICKÉ CHOVÁNÍ
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
KOUPELNA
NEŠPINIVOST
OSOBNÍ POČÍTAČ

✓
✓

✓

ANTISTATICKÁ ÚPRAVA

PRODIS ČÍSLO

GUT ČÍSLO
DIBT

UPEC n°
KLASIFIKACE

HQE

EN 1307

CL. 21
Bytová nízka

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY EN 1307

TŘÍDA KOMFORTU

LC4

NEHOŘLAVOST EVROPA

EN 13501-1


Efl

NEHOŘLAVOST VELKÁ BRITÁNIE


BS 4790

LANO KLASIFIKACE
KLASIFIKACE BS7131

VYSOKÁ NE-BYTOVÁ

KVALITA				SOFTY SMB	
ROZMĚROVÁ STÁLOST			EN 986	≤	
IZOLACE ZVUKU PŘI DOPADU	(±) dB		ISO 140/8	± 25	
ABSORPCE ZVUKU	(±)	α_s	ISO 354 - 125 Hz	±	
	(±)		250Hz	±	
	(±)		500Hz	±	
	(±)		1000Hz	±	
	(±)		2000Hz	±	
	(±)		4000Hz	±	
ABSORPCE ZVUKU	(±)	α_w	EN ISO 11654	±	
TEPELNÝ ODPOR	(±) m ² /KW		ISO 8302	±	
TOG rating	(±)			± 1,5	
PERMANENTNÍ ANTISTATIKA	(±) volt		ISO 6356	≤ 2000	
POVRCHOVÝ ODPOR RoT	(±) ohm		ISO 10965	≤	
POVRCHOVÝ ODPOR RdT	(±) ohm		ISO 10965	≤	
ODOLNOST VŮČI SVĚTLU			ISO 105-B02	≥ 5	
ODOLNOST VŮČI ODĚRU ZA SUCHA			ISO 105 X12	≥ 3-4	
ODOLNOST VŮČI ODĚRU ZA VLHKA			ISO 105 X12	≥ 3	
VODĚODOLNOST - ZMĚNA BARVY			ISO 105-E01	≥ 3-4	
VODĚODOLNOST - ZASKVRNĚNÍ			ISO 105-E01	≥ 2-3	
ZNAČKA CE					
DOPORUČENÁ INSTALACE			<p>CELOPLOŠNÉ LEPENÍ POMOCÍ EC1 SCHVÁLENÉHO LEPIDLA</p>		

VÝROBNÍ TOLERANCE (±) Hodnoty jsou přibližné. Vzhledem k výrobě se mohou vyskytnout barevné odchylky či odchylky ve vzoru. U střížených koberců se ve výjimečných případech může vyskytnout obrácení vláknů způsobující stíny, což nemá na užívání a odolnost vliv a nemůže být považováno za důvod k nespokojenosti.

BARVY	DOSTUPNÉ OD					
	SMB 400	CSH	SMB 500	SMB 400	CSH	SMB 500
	230	ACORN	230			
	250	CREAM	250			
	260	MAGNOLIA	260			
	820	ALMOND	820			
	860	SAND	860			
	880	ASH	880			

VYHRAZUJEME SI PRÁVO ZMĚNY
TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BEZ
PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ